

# SUNSAVER CLEAR

LUCE  
DIRETTA



ANTI  
POLVERE



ANTI  
GOCCIA

VARIANTI  
DISPONIBILI



ANTI  
VETTORE



ANTI  
NEBBIA

## Film a 5 strati per Copertura Serre Codice C/921

Larghezza	Fino a 15 MT
Spessore ( $\mu$ )	A richiesta
Lunghezza	A richiesta

		Metodo test	Unità di misura	120 $\mu$ <sup>1</sup>	150 $\mu$ <sup>2</sup>	200 $\mu$ <sup>3</sup>
Tensione allo strappo	MD	ASTM-D-882	MPa	23	23	23,5
	TD		MPa	22	23	24
Allungamento alla rottura	MD	ASTM-D-882	%	510	650	650
	TD		%	720	750	750
Resistenza allo strappo	MD	ASTM D-1922	Gr./mm.	7500	7500	8300
	TD		Gr./mm.	11200	11200	12000
Impatto dardo cadente		ASTM D-1709	Gr.	750	800	1300
Durata minima garantita			mesi	12	24	36
Classe				C	D	E

			120 $\mu$	150 $\mu$	200 $\mu$
Trasmittività luce in Par	%	ASTM D-1003	90	90	88
Diffusività luce in Par	%	ASTM D-1003	22	22	25
Termicità 7-15 $\mu$	%	Interno " FT-IR	80	80	82
Sviluppo	Kg/m <sup>2</sup>		8,7	6,9	5,2

<sup>1</sup> Utilizzo limitato con prodotti chimici, fino a 100 ppm di cloro (Cl), fino a 1000 ppm di solfito (S)

<sup>2</sup> Utilizzo limitato con prodotti chimici, fino a 200 ppm di cloro (Cl), fino a 1500 ppm di solfito (S)

<sup>3</sup> Utilizzo limitato con prodotti chimici, fino a 200 ppm di cloro (Cl), fino a 2000 ppm di solfito (S)

Prodotto conforme alla normativa UNI EN 13206



www.polyeur.com

